

Hero

kvadrat

Hero




681



541



601



551




511



381



791



711



231



211



751



441



201



701

Hero



981



311



411



451



931



901



481



101



991



941



151



191



141



181

Hero

Designed by Patricia Urquiola

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.

Beskrivelse 96% ny uld, 4% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 580 g/lbm. Stykfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.

Ægkant ⚡

Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Flammesikring:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 og SN 198 898 5.2 kan opnås efter speciel flammesikring (Kopi af testrapport kan rekvireres). **Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Strygning uden damp.

UK

Application Offices, hotels, institutions, domestic use.

Description 96% new wool, 4% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 580 g/lin.m. Piece dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

Selvedge ⚡

Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Flame resistance:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 and SN 198 898 5.2 when flame protected (Copy of test report available). **Care** Please see the ISO symbols. Iron without steam.

DE

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.

Beschreibung 96% Schurwolle, 4% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 580 g/lfd.m. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ⚡

Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Flammschutz:** DIN 4102 B2. EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 und Crib 5 bei schwerentflammbare Ausrüstung (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar). **Pflege** Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf bügeln.

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.

Omschrijving 96% scheerwol, 4% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 580 gr/str. m. Garengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ⚡

Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Brandvrijheid:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 en SN 198 898 5.2 wanneer vlamvertragend gefinished (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe). **Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Zonder stoom strijken.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.

Description 96% laine vierge, 4% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 580 g/m lg. Teinture à la pièce. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles.

Lisière ⚡

Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 3-4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Normes au feu:** EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 classe 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 et SN 198 898 5.2 après traitement d'ignifugation et sur demande (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande). **Entretien** Voir les symboles ISO. Repassage sans vapeur.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.

Caratteristiche 96% lana vergine, 4% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 580 gr/mtl. Tinto in pezza. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.

Cimosa ⚡

Abrasion: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Ignifugazione:** UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Classe 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. È possibili ottenere la classe Crib 5 e SN 198 898 5.2 dopo speciale trattamento antiinfiammante (Disponibile copia del test). **Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Stirare senza vapore.

ES

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico.

Descripción 96% lana virgen, 4% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 580 gr/ml. Teñido a la pieza. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de tintadas.

Filo ⚡

Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Estabilidad del color a la luz** (ISO) 5-7. **Relleño** (EN ISO) 3-4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Resistencia al fuego:** EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Clase 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 e SN 198 898 5.2 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego (Copia del informe de ensayos disponible). **Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO. Planchar sin vapor.

JP

用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。

詳細 96% ニューウール、4% ナイロン。幅：140 cm。重量：1m あたり約 580 g。製品染め。明色の場合異質繊維が混在する場合あり。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

耳、ふち、 ⚡

テスト

磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 45,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証：**(ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 3-4. **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5. **耐炎性：**EN 1021-1/2、発火源 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. 特殊耐炎加工により、Crib 5、SN 198 898 5.2 到達可能。(テストレポートのコピー入手可能。) **手入れ** ISO シンボル参照。アイロンはスチームなしでかけてください。

CN

适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。

成分 96%新羊毛、4%尼龙。幅宽55英寸(140cm)。重量580克/延米，匹染色面料。颜色可能稍有色差。

图纹方向 ⚡

马丁代尔法约45,000转。EN ISO 12947. **光染色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 3-4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5. **阻燃性:** EN 1021 -1/2 时点火源0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. 特别耐火处理时Crib 5, SN 198 898 5.2 可以满足。(可提供测试报告副本)。**维护** 请参照ISO标志。可熨烫但要避免蒸汽。

